



13

Jussila Group Oy, Teollisuustie 1, 91100 II

DoP nro: La-2007-SrM 0/32

SFS-EN 13242, Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Laurinautio SrM 0/32

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/32
Rakeisuusluokka	G _A 85, GT _A 20
Litteysluku	Fl ₃₅
Kiintotiheys	2,67 Mg/m ³
Hienoaineksen määrä	f ₉
Murskaantuneiden rakeiden määrä	C _{50/10}
Iskunkestävyys	LA ₂₀
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vedenimeytyminen	WA ₂₄ 1
Petrografinen kuvaus	Kiilleliuskevaltainen soramurske
Kulutuskestävyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD