



13

Jussila Group Oy, Teollisuustie 1, 91100 II

DoP nro: La-2007-SrM 0/56

SFS-EN 13242, Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Laurinautio SrM 0/56

| Perusominaisuudet | Suoritustaso |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Raekoko | 0/56 |
| Rakeisuusluokka | G _A 85, GT _A 20 |
| Litteysluku | Fl ₃₅ |
| Kiintotiheys | 2,67 Mg/m ³ |
| Hienoaineksen määrä | f ₇ |
| Murskaantuneiden rakeiden määrä | C _{50/30} |
| Iskunkestävyys | LA ₂₀ |
| Tilavuuden pysyvyys | NPD |
| Vedenimeytyminen | WA ₂₄ 1 |
| Petrografinen kuvaus | Kiilleliuskevaltainen soramurske |
| Kulutuskestävyys | NPD |
| Vaaralliset aineet | NPD |
| Rapautumisen kestävyys | NPD |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | NPD |