



13

Jussila Group Oy, Teollisuustie 1, 91100 II

DoP nro: Pe-2013-KaM 0/32

SFS-EN 13242, Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Peltola KaM 0/32

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/32
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85, GT <sub>A</sub> 20
Litteysluku	Fl <sub>20</sub>
Kiintotiheys	2,68 Mg/m <sup>3</sup>
Hienoaineksen määrä	f <sub>5</sub>
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD
Iskunkestävyys	LA <sub>25</sub>
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vedenimeytyminen	WA <sub>24</sub> 1
Petrografinen kuvaus	Tonaliittinen kalliomurske
Kulutuskestävyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD